

aestuver

AESTUVER Holzbeschichtung



Produktbeschreibung:

Die AESTUVER Holzbeschichtung ist ein wasserverdünnbarer Dämmschichtbildner, lieferbar in den Varianten Farblos (Typ Transparent) oder Pigmentiert (Typ Weiß). Aufgrund der geringen erforderlichen Auftragsmengen wird die ästhetische Wirkung von Holzkonstruktionen nicht beeinflusst. Bei Hitze- einwirkung bildet die Beschichtung eine Schaumschicht, die hitzeisolierend wirkt und die Ausbreitung von Flammen hemmt.

- Preiswert und einfach zu verarbeiten
- Ermöglicht eine farbliche Oberflächengestaltung bei geringen Auftragsdicken
- Frei von organischen Lösungsmitteln und Halogenverbindungen

Es gibt 2 Varianten:

AESTUVER Holzbeschichtung Weiß ist eine pigmentierte Holzbrandschutzbeschichtung, die auf Wunsch mit handelsüblichem, einkomponentigem Überzugslack nachträglich farbveredelt werden kann.

AESTUVER Holzbeschichtung Transparent ist eine wässrige, transparente Holzbrandschutzbeschichtung, die mit AESTUVER Decklack Transparent beschichtet werden muss.

Anwendungsbereich:

Die AESTUVER Holzbeschichtung wird im System AESTUVER Holzbrandschutz (ABP P-3052/154/07-MPA BS) als brandschutztechnisch wirksame Beschichtung auf Holzoberflächen eingesetzt. Sie verzögert die Entzündung von Holzoberflächen ≥ 12 mm Dicke, im trockenen Innenbereich wie z.B. Dachstühle, Wand- und Deckenbekleidungen, Span- und Furnierplatten. Nicht geeignet für Holzteile, die einer mechanischen Beanspruchung unterliegen (Türen, Schränke, Fußböden usw.) oder ständig hoher relativer Luftfeuchtigkeit (über 70 %) oder Nässe ausgesetzt sind.

Eine ausführliche Beschreibung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsanleitung des Systems.

Technische Daten

Prüfzeugnisnummer	ABP P-3052/154/07-MPA BS (System)
Baustoffklassifizierung	Beschichtung von Vollholz, Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz ($d \geq 12$ mm) als schwer entflammbare Baustoffe (B1 nach DIN 4102-1)
Material	Auftrag nur auf trockenem, staub-, wachs-, harz- und fettfreiem Untergrund, Verarbeitungstemperatur mind. $+5$ °C und rel. Luftfeuchte ≤ 70 %; Auftrag mit Rolle, Pinsel oder Spritzgerät; Werkzeugreinigung mit Wasser; weitere Angaben s. Verarbeitungsanleitung
Trocknungszeit	Bei einer Temperatur von $+23$ °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 %: staubtrocken nach ca. 6 Stunden
Spez. Gewicht	Transparent ca. $1,30$ kg/dm ³ Weiß ca. $1,25$ kg/dm ³
Verbrauch	Transparent: 350 g/m ² Nassauftragsmenge Weiß: 400 g/m ² Nassauftragsmenge
Verdünner	Wasser
Lagerung	12 Monate in geschlossener Originalverpackung. Vor Frost schützen



Schutzmaßnahmen:

Vorbeugende Maßnahmen:

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung:

Schutzausrüstung tragen. Nicht in Kinderhände gelangen lassen. Siehe zusätzliches Sicherheitsdatenblatt.

Händlerdaten

AESTUVER Holzbeschichtung	Weiß	Transparent
Artikelnummer	8052002	8052001
EAN-Nummer	4007548010757	4007548010740
Gebindegröße	12,5 kg Eimer	12,5 kg Eimer
Gebinde/Verpackung	33 Eimer / Palette	33 Eimer / Palette
Gewicht/Palette	452 kg	465 kg

AESTUVER® und XELLA® sind eingetragene Marken der XELLA-Gruppe.

Xella

Trockenbau-Systeme GmbH

Geschäftsbereich AESTUVER

Pappelweg 10

D - 39240 Calbe/Saale

www.xella.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2008.
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation!

Xella Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 -5235665

Telefax: 0800 -5356578

E-Mail: Info@xella.com

xella
Neues Bauen